

【Class】
 CRM(Certified Reference Material) 認証標準物質
 一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
 RM(Reference Material) 標準物質
 一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

【取り寄せ】
 ●:LECOジャパンの在庫が0でも取寄せ可能な商品です。納期3週間程いただきます。
 △:在庫数残りわずかです。状況により短時間で変化する場合があります。
 詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください

Cast Iron, Iron, and Oxide(鑄鉄・鉄・酸化物他)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | 取寄せ | % C | % S | % O | % N | ppm H |
|-----------------|-------|------------------------------------|-------|------|------|-----------|----|------|--------|--------|-----------|--------|---------|
| 501-801 | 489-1 | 白鑄鉄 / White Cast Iron | CRM | 粉末 | 100g | — | 1 | ● | 2.86 | 0.155 | | | |
| 502-899 | 1036 | 鑄鉄 / Cast Iron powder | CRM | 粉末 | 100g | — | 7 | ● | 3.30 | 0.053 | | | |
| 502-698 | 1009 | 鑄鉄 / Cast Iron powder | CRM | 粉末 | 150g | — | 1 | ● | 2.16 | 0.013 | | | |
| 502-919 | 1006 | 鑄鉄 / Cast Iron powder | CRM | 粉末 | 150g | — | 2 | ● | 3.78 | 0.114 | | | |
| 502-920 | 1004 | 鑄鉄 / Cast Iron powder | CRM | 粉末 | 150g | — | 1 | ● | 4.77 | 0.018 | | | |
| | 0 | | | | | | ● | 4.81 | 0.017 | | | | |
| 502-970 | 1001 | 鉄粉 / Iron Powder | CRM | 粉末 | 100g | — | 1 | ● | 0.0060 | 0.0038 | | | |
| 502-399 | JK47A | 鉄粉 / Iron Powder | CRM | 粉末 | 35g | — | 0 | ● | 0.370 | | 0.69 | 0.0062 | |
| 502-702 | 1000 | 鉄粉 / Iron Powder | CRM | 粉末 | 100g | — | 1 | ● | 0.342 | 0.01 | 1.10 | 0.0079 | (6 ppm) |
| 503-529 | 1000 | 鉄粉 / Iron Powder | CRM | 粉末 | 150g | — | 0 | ● | 0.0012 | 0.0033 | 0.0670 | 0.0006 | |
| 503-552 | 1000 | 鉄粉 / Iron Powder | CRM | 粉末 | 150g | — | 0 | ● | | | 0.124 | 0.0018 | |
| 502-908 | 1001 | 酸化ジルコニウム / Zirconium Dioxide | CRM | 粉末 | 10g | — | 1 | ● | | | 25.9 | | |
| 503-545 | 783-1 | 炭化タングステン / Tungsten Carbide powder | CRM | 粉末 | 100g | — | 0 | ● | 6.188 | | | | |
| 502-141 製造中止 | 1031 | 三酸化タングステン / Tungsten Oxide powder | RM | 粉末 | 10g | — | 1 | 不可 | | | 20.7 | | |
| 503-595 NEW | 1000 | 三酸化タングステン / Tungsten Trioxide | CRM | 粉末 | 10g | — | 0 | ● | | | 20.9 | | |
| 502-927 | 1005 | 酸化鉄(III) / Iron III Oxide powder | CRM | 粉末 | 10g | — | 0 | ● | | | 30.1 | | |
| 502-411 | 0699 | ニッケル / Nickel Pins | RM | ピン | 1.0g | 100本 1 | 2 | ● | | | 2.4 ± 0.8 | | |

【Class】
 CRM(Certified Reference Material) 認証標準物質
 一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
 RM(Reference Material) 標準物質
 一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

【取り寄せ】
 ●:LECOジャパンの在庫が0でも取寄せ可能な商品です。納期3週間程いただきます。
 △:在庫数残りわずかです。状況により短時間で変化する場合があります。
 詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください

Steel (鉄鋼)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | 取寄せ | % C | % S | % O | % N | ppm H |
|----------|--------|-----------------|-------|------|------|------|----|-----|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 502-961 | 379-1 | 鉄鋼 / Steel Chip | CRM | 切り粉 | 100g | — | 0 | △ | 0.0121 | 0.0006 | | 0.0550 | |
| 502-974 | 268-1 | 鉄鋼 / Steel Chip | CRM | 切り粉 | 100g | — | 4 | ● | 1.134 | 0.0154 | | 2.030 | |
| 501-718 | 079-2 | 鉄鋼 / Steel Chip | CRM | 切り粉 | 100g | — | 1 | ● | 0.596 | 0.192 | | 0.0074 | |
| 502-999 | 1000 | 鉄鋼 / Steel Chip | CRM | 切り粉 | 100g | — | 0 | 不可 | 0.0021 | 0.0012 | | 0.0005 | |
| 503-544 | 0811 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 2.5g | 50本 | 0 | ● | | | | | 6.31 ppm |
| 502-060 | 0810 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 5.0g | 25本 | 0 | ● | | | | | 6.23 ppm |
| 502-936 | 0763 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 0.5g | 100本 | 1 | ● | | | | 1.00 | |
| 502-978 | 0793 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 0.5g | 100本 | 1 | ● | 0.0323 | 0.0026 | (0.0086) | 0.349 | (7.8 ppm) |
| 502-904 | 0566 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 0.5g | 100本 | 9 | ● | 0.056 | 0.0179 | 0.0039 | 0.0923 | (1.5 ppm) |
| 503-524 | 0798 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 0.5g | 100本 | 0 | ● | 0.0186 | 0.0023 | (0.0055) | 0.0262 | |
| 503-525 | 0794 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 0.5g | 100本 | 0 | ● | 0.061 | 0.0240 | 0.0059 | 0.0110 | |
| 503-541 | 0736 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 0.5g | 100本 | 0 | ● | 0.0458 | 0.0129 | 0.0119 | 0.0672 | |
| 503-520 | 0766 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 0 | ● | | | | 0.0164 | |
| 502-257 | 0659 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 1.0g | 100本 | 2 | ● | | | 0.0032 | 0.0660 | |
| | 0 | | | | | | ● | | | 0.0035 | 0.0785 | | |
| 502-903 | 0720-1 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 2 | 不可 | | | 0.0065 | 0.0565 | 3.6 ppm |

【Class】
 CRM(Certified Reference Material) 認証標準物質
 一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
 RM(Reference Material) 標準物質
 一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

【取り寄せ】
 ●:LECOジャパンの在庫が0でも取寄せ可能な商品です。納期3週間程いただきます。
 △:在庫数残りわずかです。状況により短時間で変化する場合があります。
 詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください

Steel (鉄鋼)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | 取寄せ | % C | % S | % O | % N | ppm H |
|----------|---------|----------------|-------|------|------|------|----|-----|--------|---------|--------|--------|-----------|
| 503-543 | 1045 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 0 | ● | 0.0009 | 0.0006 | | 0.0005 | |
| | 1046 | | | | | | 0 | ● | 0.0007 | 0.0006 | | 0.0007 | |
| | 1047 | | | | | | 7 | ● | 0.0007 | 0.0006 | | 0.0004 | |
| 502-894 | 0802 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 1 | ● | 0.652 | 0.0105 | | | |
| 502-986 | 0775-1 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 0 | ● | 0.400 | 0.291 | | | |
| 503-505 | 0799 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 0 | ● | 0.0172 | 0.0045 | | | |
| 503-570 | 0825-1 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 0 | ● | 0.461 | 0.0118 | | | |
| 502-916 | 0825 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 11 | 不可 | 0.460 | 0.0113 | 0.0036 | 0.0073 | 1.3 ppm |
| 502-935 | 0719-1 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 1 | ● | 0.064 | 0.0010 | 0.0027 | 0.0707 | (2.2 ppm) |
| 502-963 | 0737 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 0 | 不可 | 0.0246 | 0.0084 | 0.0051 | 0.0490 | 6.7 ppm |
| 502-990 | 0792-51 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 3 | ● | 0.171 | 0.0248 | 0.0050 | 0.0084 | |
| 502-991 | 0732 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 0 | ● | 0.072 | 0.0031 | | 0.0737 | |
| 503-537 | 0735 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 1 | ● | 0.0448 | 0.0122 | 0.0111 | 0.0677 | 6.9 ppm |
| 503-542 | 0811 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 0 | ● | 0.0200 | 0.00084 | 0.0036 | 0.0330 | 6.2 ppm |
| 503-549 | 0811 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 0 | ● | | | | | 6.6 ppm |

【Class】
 CRM(Certified Reference Material): 認証標準物質
 一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
 RM(Reference Material): 標準物質
 一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

【取り寄せ】
 ●: LECOジャパンの在庫が0でも取寄せ可能な商品です。納期3週間程いただきます。
 △: 在庫数残りわずかです。状況により短時間で変化する場合があります。
 詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください

Steel (鉄鋼)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | 取寄せ | % C | % S | % O | % N | ppm H |
|----------|--------|-------------------|-------|------|------|------|----|-------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 502-893 | 0772-1 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 3 | 不可 | 0.794 | 0.0045 | 0.0013 | 0.0048 | |
| | 0 | | | | | | ● | 0.796 | 0.0045 | 0.0013 | 0.0049 | | |
| 502-992 | 0734 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 1 | ● | 0.073 | 0.0009 | 0.0019 | 0.0771 | |
| 502-997 | 0731 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 0 | ● | | 0.0296 | 0.0058 | 0.0578 | |
| 503-501 | 0794 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 3 | ● | 0.061 | 0.023 | 0.0058 | 0.0111 | |
| 503-508 | 0798 | 鉄鋼 / Steel Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 1 | ● | 0.0183 | 0.0024 | 0.0050 | 0.0265 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 502-863 | 1003 | 鉄鋼 / Steel Pellet | CRM | ペレット | 1.0g | 100個 | 0 | ● | 0.042 | 0.0132 | (0.0009) | 0.0050 | |
| | 1004 | | | | | | 1 | ● | 0.085 | 0.0135 | (0.0009) | 0.0028 | |
| 502-918 | 0827 | 鉄鋼 / Steel Ring | CRM | リング | 1.0g | 200個 | 1 | ● | 0.015 | 0.0096 | | | |
| 502-929 | 1421 | 鉄鋼 / Steel Ring | CRM | リング | 1.0g | 200個 | 1 | ● | 0.067 | 0.0004 | | | |
| 502-989 | 0780 | 鉄鋼 / Steel Ring | CRM | リング | 1.0g | 200個 | 0 | ● | 0.774 | 0.0049 | | | |
| 503-536 | 0812 | 鉄鋼 / Steel Ring | CRM | リング | 1.0g | 200個 | 0 | ● | 0.466 | 0.0088 | | | |

【Class】
 CRM(Certified Reference Material) 認証標準物質
 一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
 RM(Reference Material) 標準物質
 一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

【取り寄せ】
 ●:LECOジャパンの在庫が0でも取寄せ可能な商品です。納期3週間程いただきます。
 △:在庫数残りわずかです。状況により短時間で変化する場合があります。
 詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください

Titanium(チタン)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | 取寄せ | % C | % S | % O | % N | ppm H |
|-------------|---------|-----------------------|-------|------|-------|------|----|-----|--------|-----|-------|-----------|-----------|
| 502-706-HAZ | 1000 | チタン / Titanium Powder | CRM | 粉末 | 25g | — | 1 | ● | | | | | 279 ppm |
| 502-707-HAZ | 1000 | チタン / Titanium Powder | CRM | 粉末 | 25g | — | 0 | ● | | | | | 276 ppm |
| 503-553 | 0816-1 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 1 | △ | | | | | 192.4 ppm |
| | 7 | | | | | | ● | | | | | 186.3 ppm | |
| 503-554 | 0816 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 0 | ● | | | | | 119.5 ppm |
| 503-556 | 0816 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 0 | ● | | | | | 66.0 ppm |
| 503-559 | 0816 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 0 | ● | | | | | 195.6 ppm |
| 503-560 | 0816 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 0 | ● | | | | | 141.8 ppm |
| 502-891 | 0749 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 0 | 不可 | 0.011 | | 0.121 | 0.010 | 103 ppm |
| 502-947 | 0740 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 2 | ● | 0.022 | | 0.144 | 0.013 | 14 ppm |
| 503-507 | 0797-17 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 1 | ● | 0.005 | | 0.159 | 0.013 | 77 ppm |
| 503-518 | 0802 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 0 | 不可 | 0.012 | | 0.118 | 0.016 | 176 ppm |
| 503-538 | 0802-1 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 0 | 不可 | 0.011 | | 0.118 | 0.016 | |
| 503-548 | 0796 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 0 | ● | 0.0040 | | 0.068 | | |
| 503-558 | 0819 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 2 | ● | 0.0027 | | 0.076 | 0.0024 | 28 ppm |
| 503-569 | 0829 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 0 | ● | 0.049 | | 0.319 | 0.0027 | 21 ppm |

【Class】
 CRM(Certified Reference Material)：認証標準物質
 一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
 RM(Reference Material)：標準物質
 一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

【取り寄せ】
 ●：LECOジャパンの在庫が0でも取り寄せ可能な商品です。納期3週間程いただきます。
 △：在庫数残りわずかです。状況により短時間で変化する場合があります。
 詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください

Titanium(チタン)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | 取寄せ | % C | % S | % O | % N | ppm H |
|----------|--------|--------------------|-------|------|-------|------|----|-----|-------|-----|-------|---------|----------|
| 503-519 | 0803 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 0 | ● | | | 0.288 | (0.003) | 20 ppm |
| 503-521 | 0805 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 1 | ● | | | 0.349 | 0.0022 | 17 ppm |
| 503-522 | 0804 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.12g | 200本 | 1 | ● | | | 0.288 | 0.0050 | (16 ppm) |
| | 0804-1 | | | | | | 0 | ● | | | 0.295 | 0.0052 | 15 ppm |
| 502-969 | 0606 | チタン / Titanium Pin | CRM | ピン | 0.25g | 100本 | 0 | ● | 0.012 | | | | |

Copper(銅)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | 取寄せ | % C | % S | % O | % N | ppm H |
|----------|------|----------------|-------|------|------|------|----|-----|-----|---------|--------|-----|-------|
| 502-937 | 0753 | 銅 / Copper Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 0 | ● | | 0.00115 | | | |
| | 0754 | | | | | | 1 | ● | | 0.00115 | | | |
| 502-945 | 0806 | 銅 / Copper Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 5 | ● | | | 0.0324 | | |
| 503-532 | 0809 | 銅 / Copper Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 2 | ● | | | 0.0457 | | |
| 503-516 | 0801 | 銅 / Copper Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 1 | ● | | | 0.0265 | | |
| 503-526 | 0807 | 銅 / Copper Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 0 | ● | | | 0.0201 | | |
| 503-534 | 0808 | 銅 / Copper Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 0 | ● | | | 0.0151 | | |
| 503-557 | 0821 | 銅 / Copper Pin | CRM | ピン | 1.0g | 100本 | 1 | ● | | | 0.0008 | | |

【Class】
 CRM(Certified Reference Material): 認証標準物質
 一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
 RM(Reference Material): 標準物質
 一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

【取り寄せ】
 ●: LECOジャパンの在庫が0でも取寄せ可能な商品です。納期3週間程いただきます。
 △: 在庫数残りわずかです。状況により短時間で変化する場合があります。
 詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください

Wire (ワイヤー)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | 取寄せ | 融点 |
|----------|------|------------------------|-------|------|----|----|----|-----|-------|
| 502-496 | 1030 | ゴールドワイヤー / Gold Wire | RM | | | | 0 | ● | 1064℃ |
| 501-951 | 1002 | ニッケルワイヤー / Nickel Wire | RM | | | | 0 | ● | 1455℃ |

【国産】Steel (鉄鋼)

【Class】
 CRM(Certified Reference Material): 認証標準物質
 一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
 RM(Reference Material): 標準物質
 一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | % C | % S | % O | % N | ppm H |
|----------------|-----------|----------------|-------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
| YY-001-112 | 112-6 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 1.0g | 100本 | 24 | 0.0025 | 0.0032 | | | |
| YY-001-127 | 001-127-1 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 1.0g | 100本 | 16 | 0.447 | 0.0160 | | | |
| YY-001-128 | 001-128-1 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 1.0g | 100本 | 5 | 0.0424 | 0.116 | | | |
| | 20 | | | | | | 0.0423 | 0.117 | | | | |
| YY-001-103 | 103-45 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | | | | 31 | | | 177 ppm | 61 ppm | |
| | 103-46 | | | | | | 5 | | | 179 ppm | 60 ppm | |
| YY-001-109 | 109-3 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 1.0g | 100本 | 19 | | | 7.0 ppm | | |
| | 109-4 | | | | | | 0 | | | 6.0 ppm | | |
| YY-001-114-003 | 114-003-7 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 1.0g | 100本 | 4 | | | 0.116 | 0.0004 | |
| | 114-003-8 | | | | | | 51 | | | 0.115 | 0.0004 | |
| YY-001-115-003 | 115-003-2 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 0.5g | 100本 | 29 | | | 0.138 | 0.0003 | |
| | 115-003-3 | | | | | | 34 | | | 0.138 | 0.0003 | |
| YY-001-116 | 116-14 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 1.0g | 100本 | 0 | | | 0.0513 | 0.0017 | |
| | 116-15 | | | | | | 26 | | | 0.0514 | 0.0017 | |
| | 116-16 | | | | | | 39 | | | 0.0519 | 0.0017 | |
| YY-001-117 | 117-1 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 0.5g | 100本 | 34 | | | 0.0515 | 0.0017 | |
| YY-001-118 | 118-5 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 0.5g | 100本 | 22 | | | 0.0030 | 0.0021 | |

【国産】Steel (鉄鋼)

【Class】
 CRM(Certified Reference Material): 認証標準物質
 一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
 RM(Reference Material): 標準物質
 一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | % C | % S | % O | % N | ppm H |
|----------------|-----------|-----------------|-------|------|------|------|--------|-----|-----|--------|--------|---------|
| YY-001-119 | 119-6 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 1.0g | 100本 | 1 | | | 0.0028 | 0.0021 | |
| | 24 | | | | | | 0.0029 | | | 0.0022 | | |
| | 12 | | | | | | 0.0029 | | | 0.0022 | | |
| YY-001-120 | 120-4 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 1.0g | 100本 | 29 | | | 0.0109 | 0.0015 | |
| YY-001-123 | 123-2 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 0.5g | 100本 | 9 | | | 0.0011 | 0.0137 | |
| YY-001-124 | 124-3 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 1.0g | 100本 | 24 | | | 0.0012 | 0.0134 | |
| | 124-4 | | | ピン | 1.0g | 100本 | 16 | | | 0.0012 | 0.0136 | |
| YY-001-125 | 001-125-4 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 1.0g | 100本 | 9 | | | 0.0083 | 0.0430 | |
| | 001-125-5 | | | ピン | 1.0g | 100本 | 42 | | | 0.0089 | 0.0429 | |
| YY-001-126 | 001-126-2 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 1.0g | 100本 | 10 | | | 0.0031 | 0.0158 | |
| | 001-126-3 | | | | | | 4 | | | 0.0030 | 0.0159 | |
| | 001-126-4 | | | | | | 16 | | | 0.0029 | 0.0159 | |
| YY-001-129 | 129-1 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 0.5g | 100本 | 3 | | | | 0.379 | |
| YY-001-121 | 001-121-5 | 鉄鋼 / Steel Ball | RM | 球状 | 1.0g | 100個 | 19 | | | | | 1.2±0.2 |
| | 001-121-6 | | | | | | 39 | | | | | 1.6±0.3 |
| YY-001-122-001 | 122-001-1 | 鉄鋼 / Steel Pin | RM | ピン | 1.0g | 100本 | 0 | | | | | 7.9±0.2 |
| | 122-001-2 | | | | | | 2 | | | | | 7.9±0.2 |

Reference Materials and Standards

規格
CRM(Certified Reference Material) 認証標準物質
一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
RM(Reference Material) 標準物質
一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

【取り寄せ】

●:LECOジャパンの在庫が0でも取寄せ可能な商品です。納期3週間程いただきます。
△:在庫数残りわずかです。状況により短時間で変化する場合があります。
詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください

Synthetic Carbon (シンセティックカーボン)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | 取寄せ | % C | % S | % O | % N | % H | ppm H | BTU/lb. |
|----------|------|---|-------|------|-----|----|----|------|------|------|-----|-----|-----|-------|---------|
| 502-905 | 1003 | アルミナ + 炭酸カルシウム / SYNTHETIC CARBON | CRM | 粉末 | 50g | — | 0 | ● | 5.00 | | | | | | |
| 502-934 | 1001 | アルミナ + 炭酸カルシウム / SYNTHETIC CARBON | CRM | 粉末 | 50g | — | 0 | ● | 0.54 | | | | | | |
| 502-950 | 1003 | アルミナ + 炭酸カルシウム / SYNTHETIC CARBON | CRM | 粉末 | 50g | — | 1 | ● | 0.14 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | ● | 0.12 | | | | | | | |
| 502-696 | 1003 | アルミナ + 炭酸カルシウム / SYNTHETIC CARBON | CRM | 粉末 | 50g | — | 1 | 不可 | 1.03 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | ● | 1.01 | | | | | | | |
| 502-914 | 1005 | アルミナ + 酸化アルミニウム + 硫酸バリウム + 炭酸カルシウム / SYNTHETIC CARBON/SULFUR | CRM | 粉末 | 50g | — | 0 | ● | 1.03 | 1.00 | | | | | |
| 502-964 | 1001 | アルミナ + 硫酸バリウム + 炭酸カルシウム / SYNTHETIC CARBON/SULFUR | CRM | 粉末 | 50g | — | 0 | ● | 0.12 | 0.10 | | | | | |

Moisture (水分)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | 取寄せ | % C | % S | % O | % N | % H | ppm H | BTU/lb. |
|----------|-------------------|---|-------|------|-----|----|----|-----|-------------|-----------------|------------------|-----|-----|-------|---------|
| 502-926 | 1007 (pure c.) | 蓆酸カルシウム / CALCIUM OXALATE * 劇毒物取締法適用商品 | CRM | 粉末 | 50g | — | 0 | ● | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Temp</i> | <i>Wt. Loss</i> | <i>Loss</i> | | | | |
| | | | | | | | | | ※ 理論値 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 200° C | 12.3% | H ₂ O | | | | |
| 450° C | 19.2% | CO | | | | | | | | | | | | | |
| 850° C | 30.0% | CO ₂ | | | | | | | | | | | | | |
| 502-968 | 1000A | 酒石酸ナトリウム二水和物 / SODIUM TARTRATE DIHYDRATE | CRM | 粉末 | 50g | — | 0 | ● | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Temp</i> | <i>Wt. Loss</i> | <i>Loss</i> | | | | |
| | | | | | | | | | ※ 理論値 | | | | | | |
| 150° C | 15.66% | H ₂ O | | | | | | | | | | | | | |

Reference Materials and Standards

規格
CRM(Certified Reference Material) 認証標準物質
一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
RM(Reference Material) 標準物質
一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

【取り寄せ】

●:LECOジャパンの在庫が0でも取寄せ可能な商品です。納期3週間程いただきます。
△:在庫数残りわずかです。状況により短時間で変化する場合があります。
詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください

Benzonic Acid (安息香酸)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | 取寄せ | % C | % S | % O | % N | % H | ppm H | BTU/lb. |
|----------|------|----------------------------|-------|-------|------|-----|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-------|---------|
| 502-184 | 1004 | 安息香酸 / BENZOIC ACID POWDER | RM | 粉末 | 10g | — | 0 | ● | 68.85 | | 26.20 | | 4.95 | | |
| 502-892 | 1002 | 安息香酸 / BENZOIC ACID TABLET | CRM | タブレット | 1.0g | 70個 | 1 | 不可 | | | | | | | 11371 |
| | 0 | | | | | | ● | | | | | | 11369 | | |

Pure Chemical (純物質)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | 取寄せ | % C | % S | % O | % N | % H | ppm H | BTU/lb. |
|-------------|------|-------------------------------------|-------|------|------|----|----|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|---------|
| 501-441 | 1038 | SUCROSE / 蔗糖 | RM | 粉末 | 50g | — | 0 | ● | 42.10 | | | | 6.48 | | |
| 502-634 | 1000 | 超高純度黒鉛パウダー / UHP Graphite Powder | RM | 粉末 | 50g | — | 1 | ● | 100.0 | | | | | | |
| 502-642 | 1020 | フェニルアラニン / PHENYLALANINE | CRM | 粉末 | 50g | — | 0 | ● | 65.45 | | | 8.46 | 6.75 | | |
| 502-657 | 1002 | スルファメタジン / SULFAMETHAZINE | CRM | 粉末 | 25g | — | 0 | ● | 51.86 | 11.58 | | 20.06 | 5.10 | | |
| 502-688 | 1005 | ニコチン酸 / NICOTINIC ACID | | | | | 0 | ● | 58.42 | | | 11.39 | 4.11 | | |
| 502-691 | 1001 | シスチン / CYSTINE | CRM | 粉末 | 25g | — | 1 | ● | 29.98 | 26.71 | | 11.64 | 5.02 | | |
| 502-695 | 1001 | アセトアニリド / ACETANILIDE | CRM | 粉末 | 10g | — | 0 | 不可 | 71.03 | | | 10.33 | 6.75 | | |
| 502-699 | 1002 | 硫化亜鉛 / ZINC SULFIDE * 劇毒物取締法適用商品 | CRM | 粉末 | 50g | — | 1 | ● | | 33.0 | | | | | |
| 502-896 | 1007 | EDTA / EDTA | CRM | 粉末 | 50g | — | 23 | ● | 41.14 | | | 9.59 | 5.53 | | |
| 502-896-250 | 1007 | EDTA / EDTA | CRM | 粉末 | 250g | — | 1 | 不可 | 41.14 | | | 9.59 | 5.53 | | |
| | 0 | | | | | | ● | 41.10 | | | 9.58 | 5.55 | | | |
| 502-897 | 1003 | BBOT / BBOT | CRM | 粉末 | 25g | — | 1 | 不可 | 72.56 | 7.46 | | 6.50 | 6.14 | | |
| | 0 | | | | | | ● | 72.46 | 7.49 | | 6.48 | 6.13 | | | |
| 502-902 | 1003 | 炭酸カルシウム / CALCIUM CARBONATE | CRM | 粉末 | 50g | — | 1 | 不可 | 12.03 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | ● | 12.01 | | | | | | | |
| 502-911 | 1003 | グリシン / GLYCINE | CRM | 粉末 | 50g | — | 1 | ● | 31.99 | | | 18.68 | 6.70 | | |
| 503-530 | 1000 | 尿素 / UREA | CRM | 粉末 | 25g | — | 0 | ● | | | | 46.70 | | | |

Reference Materials and Standards

規格
CRM(Certified Reference Material) 認証標準物質
一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
RM(Reference Material) 標準物質
一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

【取り寄せ】

●:LECOジャパンの在庫が0でも取寄せ可能な商品です。納期3週間程いただきます。
△:在庫数残りわずかです。状況により短時間で変化する場合があります。
詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください

Ore, Soil (鉄鉱石、土壌)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | 取寄せ | % C | % S | % O | % N | % H | ppm H | BTU/lb. |
|----------|------|---------------------------|-------|------|-----|----|----|-------|-------|-------|------|-------|-----|-------|---------|
| 502-693 | 1002 | 鉄鉱石 / ORE TAILINGS | CRM | 粉末 | 25g | - | 1 | 不可 | 3.41 | 1.94 | | | | | |
| | 1 | | | | | | ● | 3.35 | 1.97 | | | | | | |
| 502-909 | 1003 | 鉄鉱石 / ORE | CRM | 粉末 | 25g | - | 0 | ● | 0.18 | 0.67 | | | | | |
| 502-933 | 1001 | 鉄鉱石 / ORE | CRM | 粉末 | 25g | - | 1 | 不可 | 1.48 | 0.82 | | | | | |
| | 0 | | | | | | ● | 1.48 | 1.00 | | | | | | |
| 503-502 | 1000 | 鉄鉱石 / ORE | CRM | 粉末 | 25g | - | 0 | ● | 3.45 | 4.2 | | | | | |
| | 0 | | | | | | ● | 4.25 | 3.50 | | | | | | |
| 503-503 | 1000 | 鉄鉱石 / ORE | CRM | 粉末 | 25g | - | 0 | ● | 0.11 | 0.86 | | | | | |
| 503-506 | 1000 | 鉄鉱石 / ORE | CRM | 粉末 | 25g | - | 0 | ● | 2.07 | 0.42 | | | | | |
| 503-509 | 1000 | 鉄鉱石 / ORE | CRM | 粉末 | 25g | - | 0 | ● | 6.83 | 0.07 | | | | | |
| 502-635 | 1001 | 高硫黄鉄鉱石 / HIGHT SULFER ORE | RM | 粉末 | 25g | - | 0 | ● | 0.56 | 45.2 | | | | | |
| 502-694 | 1003 | 土壌 / SOIL | CRM | 粉末 | 65g | - | 1 | 不可 | 13.61 | 0.201 | | 1.14 | | | |
| | 0 | | | | | | ● | 13.70 | 0.201 | | 1.14 | | | | |
| 502-982 | 1000 | 土壌 / SOIL | CRM | 粉末 | 65g | - | 0 | 不可 | 22.7 | 0.321 | | 1.95 | | | |
| 502-697 | 1004 | 土壌 / SOIL | CRM | 粉末 | 65g | - | 0 | ● | 3.23 | 0.043 | | 0.295 | | | |
| 502-962 | 1001 | 土壌 / SOIL | CRM | 粉末 | 65g | - | 0 | ● | 1.006 | 0.016 | | 0.108 | | | |

Reference Materials and Standards

規格
CRM (Certified Reference Material) 認証標準物質
一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
RM (Reference Material) 標準物質
一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

【取り寄せ】

●:LECOジャパンの在庫が0でも取寄せ可能な商品です。納期3週間程いただきます。
△:在庫数残りわずかです。状況により短時間で変化する場合があります。
詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください

Natural Matrix (自然素材)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 数量 | 在庫 | 取寄せ | % C | % S | % O | % N | % H | ppm H | BTU/lb. |
|----------|------|----------------------------|-------|------|-----|----|----|-----|-------|-------|------|-------|------|-------|---------|
| 502-713 | 1002 | とうもろこし粉 / CORN STARCH | CRM | 粉末 | 50g | — | 0 | ● | | | | 1.17 | | | |
| 502-931 | 1001 | カモガヤ (牧草) / ORCHARD LEAVES | CRM | 粉末 | 20g | — | 0 | ● | 48.62 | 0.118 | | 1.37 | 6.18 | | |
| 502-932 | 1001 | コーングルテン / CORN GLUTEN | CRM | 粉末 | 50g | — | 0 | ● | 51.87 | 0.97 | | 11.01 | 7.06 | | |
| 502-983 | 1001 | アルファルファ / ALFALFA | CRM | 粉末 | 50g | — | 0 | ● | 43.73 | 0.30 | | 2.89 | | | |
| 502-984 | 1000 | たばこ / TABACCO | CRM | 粉末 | 20g | — | 0 | ● | 48.33 | 0.52 | | 3.29 | | | |
| 502-692 | 1004 | WHEAT FLOUR | CRM | 粉末 | 50g | — | 0 | ● | 45.44 | 0.204 | | 3.08 | 6.53 | | |
| 502-906 | 1002 | 大麦粉 / BARLEY FLOUR | CRM | 粉末 | 50g | — | 0 | ● | | | | 1.82 | | | |
| 502-907 | 1002 | 米粉 / RICE FLOUR | CRM | 粉末 | 50g | — | 0 | △ | | | | 1.35 | | | |
| | 0 | | | | | | ● | | | | 1.32 | | | | |

【Class】
CRM(Certified Reference Material): 認証標準物質
一つ以上の規定特性について、計量的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
RM(Reference Material): 標準物質
一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

【取り寄せ】
●: LECOジャパンの在庫が0でも取寄せ可能な商品です。納期3週間程いただきます。
△: 在庫数残りわずかです。状況により短時間で変化する場合があります。
詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください

Coal, Coak, Fly Ash (石炭、灰)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 在庫 | 取寄せ | % S | % C | % N | % H | % Ash | % Vol. Mat. | % Fixed C | BTU/Lb | ppm Hg |
|-----------------|--------|---|-------|------|-----|----|-----|-------|------|------|--------|-------|-------------|-----------|---------|--------|
| 502-670 | 22182 | LECO 石炭中の硫黄 0.50% / LECO 0.50% S COAL | CRM | 粉末 | 50g | 1 | ● | 0.54 | | | | 8.46 | | | | |
| 502-671 | 20276 | LECO 石炭中の硫黄 1.00% / LECO 1.00% S COAL | CRM | 粉末 | 50g | 1 | 不可 | 1.13 | | | | 10.05 | | | | |
| | 22217 | | CRM | 粉末 | 50g | 4 | ● | 1.14 | | | | 10.08 | | | | |
| 502-672 | 19345 | LECO 石炭中の硫黄 2.00% / LECO 2.00% S COAL | CRM | 粉末 | 50g | 1 | ● | 1.93 | | | | 7.14 | | | | |
| 502-673 | 20041 | LECO 石炭中の硫黄 3.00% / LECO 3.00% S COAL | CRM | 粉末 | 50g | 1 | 不可 | 3.25 | | | | 8.05 | | | | |
| | 23321 | | CRM | 粉末 | 50g | 0 | ● | 3.20 | | | | 7.99 | | | | |
| 502-674 | 18191 | LECO 石炭中の硫黄 4.00% / LECO 4.00% S COAL | CRM | 粉末 | 50g | 1 | 不可 | 4.89 | | | | 8.80 | | | | |
| | 23310 | | CRM | 粉末 | 50g | 0 | ● | 4.81 | | | | 8.57 | | | | |
| 502-675 | 20219 | LECO 石炭中の硫黄 / LECO 0.25% S COAL | CRM | 粉末 | 50g | 0 | ● | 0.223 | | | | 4.89 | | | | |
| 502-680 | 23132 | LECO PROX PLUS 石炭:低 / LECO PROX PLUS LOW COAL | CRM | 粉末 | 50g | 0 | 不可 | 0.41 | 81.8 | 1.21 | 4.18 | 8.32 | 19.3 | (72.3) | (14204) | |
| 502-681 | 23109 | LECO PROX PLUS 石炭:中 / LECO PROX PLUS LOW COAL | CRM | 粉末 | 50g | 0 | ● | 1.32 | 76.8 | 1.45 | 4.92 | 9.17 | 33.5 | (57.3) | (13731) | |
| 502-682 | 22341 | LECO PROX PLUS 石炭:高 / LECO PROX PLUS LOW COAL | CRM | 粉末 | 50g | 0 | 不可 | 3.60 | 70.4 | 1.56 | 4.81 | 8.95 | 39.2 | (51.9) | (12630) | |
| 502-683 | 23344 | LECO PROX PLUS METALLURGICAL コークス LECO / PROX PLUS METALLURGICAL COKE | CRM | 粉末 | 50g | 0 | ● | 0.73 | 89.1 | 1.01 | (0.17) | 9.17 | (0.9) | (89.9) | (12353) | |
| 502-684 | 22302 | LECO PROX PLUS 石油コークス / LECO PROX PLUS PETROLEUM COKE | CRM | 粉末 | 50g | 1 | ● | 4.80 | 88.4 | 1.41 | 3.82 | 0.27 | 13.6 | (86.1) | (15372) | |
| 502-649 製造中止 | | ドライスラッジ中の水銀 / NIST 2781 MERCURY IN DRY SLUDGE | 粉末 | 40g | — | 0 | 不可 | | | | | | | | | 3.68 |
| 502-987 | 1001-1 | FLY ASH / 灰 | 粉末 | 20g | — | 0 | ● | 1.28 | 0.81 | | | | | | | |

【Class】
CRM(Certified Reference Material): 認証標準物質
一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
RM(Reference Material): 標準物質
一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

【取り寄せ】
●: LECOジャパンの在庫が0でも取寄せ可能な商品です。納期3週間程いただきます。
△: 在庫数残りわずかです。状況により短時間で変化する場合があります。
詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください

Coal, Coak, Fly Ash (石炭、灰)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 在庫 | 取寄せ | % S | % C | % N | % H | % Ash | % Vol. Mat. | % Fixed C | BTU/Lb |
|----------|-------|---------------------------------|-------|------|-----|----|-----|-------|---------|------|--------|-------|-------------|-----------|--------|
| 502-831 | 16335 | 石炭中の硫黄 ~1.50% / QAR CRM Coal 1 | CRM | 粉末 | 50g | 0 | ● | 1.45 | (73.40) | 1.70 | (4.68) | 6.77 | (34.31) | (12769) | 0.118 |
| 502-832 | 22168 | 石炭中の硫黄 ~0.25% / QAR CRM Coal 2 | CRM | 粉末 | 50g | 0 | ● | 0.29 | (76.05) | 1.12 | (4.11) | 12.22 | (23.24) | (13121) | 0.037 |
| 502-833 | 14255 | 石炭中の硫黄 ~0.34% / QAR CRM Coal 3 | CRM | 粉末 | 50g | 0 | ● | 0.383 | (82.03) | 1.16 | (4.19) | 8.96 | (18.20) | (14175) | 0.0595 |
| 502-834 | 19353 | 石炭中の硫黄 ~0.30% / QAR CRM Coal 4 | CRM | 粉末 | 50g | 0 | ● | 0.299 | (67.05) | 0.97 | (4.13) | 12.50 | (34.97) | (11349) | 0.034 |
| 502-835 | 21071 | 石炭中の硫黄 ~0.50% / QAR CRM Coal 5 | CRM | 粉末 | 50g | 0 | ● | 0.454 | 68.62 | 1.74 | 4.73 | 11.02 | 38.12 | 12016 | 0.018 |
| 502-836 | 20167 | 石炭中の硫黄 ~3.99% / QAR CRM Coal 6 | CRM | 粉末 | 50g | 0 | ● | 3.97 | (68.09) | 1.26 | (4.75) | 12.37 | (39.78) | (12214) | 0.0896 |
| 502-837 | 20344 | 石炭中の硫黄 ~3.26% / QAR CRM Coal 7 | CRM | 粉末 | 50g | 0 | ● | 3.23 | (70.38) | 1.38 | (4.81) | 8.87 | (38.77) | (12570) | 0.0579 |
| 502-838 | 23145 | 石炭中の硫黄 ~0.70% / QAR CRM Coal 8 | CRM | 粉末 | 50g | 0 | △ | 0.968 | (79.28) | 1.50 | (5.03) | 6.39 | (32.65) | (14166) | 0.062 |
| 502-839 | 21356 | 石炭中の硫黄 ~2.10% / QAR CRM Coal 9 | CRM | 粉末 | 50g | 0 | ● | 1.92 | (77.00) | 1.57 | (5.10) | 7.09 | (36.81) | (13773) | 0.119 |
| 502-846 | 23324 | 石炭中の硫黄 ~0.70% / QAR CRM Coal 10 | CRM | 粉末 | 50g | 0 | ● | 0.68 | (81.37) | 1.03 | (2.32) | 11.81 | (6.57) | (13157) | 0.105 |

【Class】
CRM(Certified Reference Material): 認証標準物質
一つ以上の規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質
RM(Reference Material): 標準物質
一つ以上の規定特性について、十分均一かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するように作成された物質

【取り寄せ】
●: LECOジャパンの在庫が0でも取寄せ可能な商品です。納期3週間程いただきます。
△: 在庫数残りわずかです。状況により短時間で変化する場合があります。
詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください

Oil, Fuel (オイル、燃料)

| Part No. | Lot | Description | Class | 試料形状 | 重量 | 在庫 | 取寄せ | % S | % C | % N | % H | % Ash | % Vol. Mat. | % Fixed C | BTU/Lb |
|----------|-------|---|-------|------|-------|----|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------------|-----------|--------|
| 502-848 | 1002 | 残留オイル中の硫黄 0.25% / Residual Fuel Oil Sulfur ~0.25% | RM | 液体 | 100ml | 0 | ● | 0.263 | | | | | | | |
| 502-849 | 1002 | 残留オイル中の硫黄 1.0% / Residual Fuel Oil Sulfur ~1% | RM | 液体 | 100ml | 0 | 不可 | 0.99 | | | | | | | |
| 502-850 | 1004 | 残留オイル中の硫黄 3.0% / Residual Fuel Oil Sulfur ~3.0% | RM | 液体 | 100ml | 0 | 不可 | 3.09 | 84.73 | | 12.71 | | | | 19043 |
| 502-851 | 1001A | ホワイトミネラルオイルの硫黄 ~0.01% / White Mineral Oil Sulfur ~0.01% | RM | 液体 | 100ml | 0 | ● | 0.010 | | | | | | | |
| 502-852 | 1001A | ホワイトミネラルオイルの硫黄 ~0.1% / White Mineral Oil Sulfur ~0.1% | RM | 液体 | 100ml | 0 | ● | 0.093 | | | | | | | |
| 502-854 | 1001A | ホワイトミネラルオイルの硫黄 ~0.1% / White Mineral Oil Sulfur ~5% | RM | 液体 | 100ml | 0 | ● | 5.03 | | | | | | | |
| 502-901 | 1003 | パラフィン オイル / PARAFFIN OIL | CRM | 液体 | 118ml | 0 | ● | | 86.6 | | 14.1 | | | | 19841 |